

---

## Technical Information

---

### 製本用ホットメルト接着剤

### ウッドケムレジン

### HP-231

用途：製本用（脇糊）

#### 1. 一般性状

名称	HP-231
外観、荷姿	短冊状、乳白色 20 kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	1,500 mPa・s
軟化点	107 °C
オープンタイム※	15 秒
セットタイム※	4 秒
特徴	TiO <sub>2</sub> 無、速固化タイプ

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

## 2. 安全にお取り扱いいただくために

- ・危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱溶融した製品に皮膚が接触するとやけどを起こす。</li> <li>・眼刺激</li> <li>・呼吸器への刺激の恐れ</li> </ul>
注意書き	<p>&lt;取扱い&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒューム（煙）・蒸気の吸入を避けること。</li> <li>・取扱い後は手や顔をよく洗うこと。</li> <li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li> </ul> <p>&lt;応急処置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 必要に応じて医師の診断、手当てを受けること。</li> <li>・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。必要に応じて医師の診断、手当てを受けること。</li> </ul> <p>&lt;保管&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・換気の良い場所に保管すること。</li> </ul>

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所      Tel. 03-6285-2817      Fax. 03-6285-2818  
    〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所      Tel. 06-6441-2414      Fax. 06-6441-4511  
    〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : [wcm\\_AGalpha@mgcwoodchem.com](mailto:wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com) (抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)