

---

## Technical Information

---

### 包装用ホットメルト接着剤

### ウッドケムレジン

### HP-324

用途：段ボール・カーターの製函、封函用

#### 1. 一般性状

名称	HP-324
外観、荷姿	短冊状、淡黄色 20kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	1,250 mPa・s
軟化点	110 °C
オープンタイム※	12 秒
セットタイム※	3 秒
耐熱性※	50 °C
耐寒性※	- 20 °C
特徴	耐寒接着性良好 食品衛生法 (厚生省第 370 号告示試験) 対応

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

## 2. 安全にお取り扱いいただくために

・危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱溶融した製品に皮膚が接触するとやけどを起こす。</li> <li>・眼刺激</li> <li>・呼吸器への刺激の恐れ</li> </ul>
注意書き	<p>&lt;取扱い&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を着用する。</li> <li>・ヒューム（煙）、蒸気の吸入を避ける</li> <li>・取扱い後は手をよく洗う。</li> <li>・屋外又は換気の良い場所で使用する。</li> </ul> <p>&lt;応急処置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後、洗浄を続ける。</li> <li>・眼の刺激が続く場合：医師の判断／手当てを受ける。</li> <li>・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。</li> <li>・気分が悪いときは医師に連絡する。</li> </ul> <p>&lt;保管（貯蔵）&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・換気の良い場所で保管する。容器を密閉しておく。</li> <li>・施錠して保管する。</li> </ul> <p>&lt;廃棄方法&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内容物／容器を廃棄するときは、関連法令に基づき、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、適正に廃棄する。</li> </ul>

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所           Tel. 03-6285-2817                           Fax. 03-6285-2818

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所           Tel. 06-6441-2414                           Fax. 06-6441-4511

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : [wcm\\_AGalpha@mgcwoodchem.com](mailto:wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com)（抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス）