
Technical Information

製本用ホットメルト接着剤

ウッドケムレジン

HP-BR-3505

用途：製本用（背糊、1ショット用）

1. 一般性状

名称	HP-BR-3505
外観、荷姿	短冊状、白色 20 kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	3,100 mPa・s
軟化点	112 °C
オープンタイム※	18 秒
セットタイム※	10 秒
耐熱性※	40 °C
耐寒性※	-10 °C
特徴	白色隠ぺい 難接着対応 難細分化タイプ

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

