

## Technical Information

製本用ホットメルト接着剤ウッドケムレジンHP-BR-3603

用途：製本用（背糊）

1. 一般性状

名称	HP-BR-3603
外観、荷姿	短冊状、青白色 20 kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	4,400 mPa・s
軟化点	112 °C
オープンタイム※	14 秒
セットタイム※	3 秒
耐熱性※	40 °C
耐寒性※	-10 °C
特徴	白色隠ぺい 難接着対応、 難細分化タイプ

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

## 2. 安全にお取り扱いいただくために

危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱溶融した製品に皮膚が接触するとやけどを起こす。</li> <li>・強い眼刺激</li> </ul>
注意書き	<p>&lt;取扱い&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱い後は手や顔をよく洗うこと。</li> <li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li> </ul> <p>&lt;応急処置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</li> <li>・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。</li> </ul>

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所            Tel. 03-6285-2817                      Fax. 03-6285-2818

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所            Tel. 06-6441-2414                      Fax. 06-6441-4511

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : [wcm\\_AGalpha@mgcwoodchem.com](mailto:wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com) (抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)