

---

## Technical Information

---

### アッセンブリー用ホットメルト接着剤

#### ウッドケムレジン

#### HP-M-11

用途：アッセンブリー用（ラミネート）

### 1. 一般性状

名称	HP-M-11
外観、荷姿	短冊状、白色 12kg ケース
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 140℃	900 mPa・s
軟化点	79 °C
特徴	食品衛生法 (厚生省第 370 号告示試験) 対応

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

