

Technical Information

包装用ホットメルト接着剤ウッドケムレジンHP-W-2820

用途：包装用（段ボール、カートンの製函・封函）

1. 一般性状

名称	HP-W-2820
外観、荷姿	短冊状、淡黄褐色 20kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	1,000 mPa・s
軟化点	111 °C
オープンタイム※	4 秒
セットタイム※	2 秒
耐熱性※	65 °C
耐寒性※	-10 °C

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

2. 安全にお取り扱いいただくために

・危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> ・強い眼刺激 ・気道への刺激のおそれ
注意書き	<p><取扱い></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒューム（煙）・蒸気の吸入を避けること。 ・取扱い後は手や顔をよく洗うこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 <p><応急処置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・目の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 <p><保管（貯蔵）></p> <ul style="list-style-type: none"> ・換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 ・施錠して保管すること。 <p><廃棄></p> <ul style="list-style-type: none"> ・内容物／容器を廃棄する時は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、適正に廃棄すること。

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所 Tel. 03-6285-2817 Fax. 03-6285-2818
 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所 Tel. 06-6441-2414 Fax. 06-6441-4511
 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com（抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス）